



Productomschrijving
Niet aanvurende, diep indringende, oplosmiddelhoudende olie.

Toepassingsgebied
Vrijwel alle houtsoorten in het interieur. Bijvoorbeeld, hout- en kurkvloeren, meubels, werkbladen, houten plafonds, houtbekleding, industrieparket, trappen enz. Ook exotische en inhoudstofrijke houtsoorten kunnen zonder speciale voorbehandeling behandeld worden. Het product is geschikt voor de voorbehandeling van oppervlakken, die met Naturtrend houtdesign-olie NHDO afgewerkt moet worden. Ook is het mengen met dit product mogelijk, om transparante kleuren te verkrijgen.

Productgegevens	
NPO	750ml, 5l
Afleverviscositeit DIN 4 mm in sec.	15 ± 2
Houdbaarheid – Afgesloten originele verpakking	minstens 2 jaar
Verdere gegevens in het veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EWG	www.zweihorn.com» Technische gegevens» Veiligheidsinformatiebladen

Voorbehandeling Ondergronden		
	Ruwe houtoppervlakken Meubels Vloeren	P180, P240, P320 P120, P150, P180

Verwerking	
	Grondig oproeren!
	Het product moet goed nat aangebracht worden, b.v. met kwast, rol, spons, spuitpistool, warmspuitpistool. (max. 35°C) Gedurende een inwerktijd van ca. 60 minuten moeten plaatsen, waar het olie door het hout opgezuigd is, direct nabehandeld worden om een voldoende beschermende werking te bereiken en het ontstaan van vlekken te voorkomen. Na de inwerktijd moet het overschot grondig afgenomen worden, b.v. met een rubbertrekker of wisser. Test u alstublieft vooraf, of de werktuigen bestand zijn tegen olie en niet afgeven. Aansluitend worden eventuele olieresten met een pluisvrije katoenen doek afgeveegd. De resten kunnen ook machinaal met fijn Scotch-brite (pad) ingewerkt worden. Vloeren worden met een fijne scotch-brite pad (witte pad) 24 uur na het verwijderen van het overschot nagepolijst. Hierdoor wordt de belastbaarheid beduidend verhoogt.

Applikatie	
zie "Verwerking"	
Opbrengst per arbeidsgang (m ² /l)	8-15

Droogtijd	
Inwerktijd met goede verzadiging	60 minuten
schuurbaar	vanaf 12 uur
eerste, lichte belasting	vanaf 24 uur
Volledig belastbaar, beloopbaar	vanaf 7 dagen

Nabehandeling
Het product kan na droging en na aanschuren (meubels P320/P400, vloeren P240) opnieuw worden aangebracht. Naturtrend oppervlakken moeten van tijd tot tijd nabehandeld worden. De benodigde producten vindt u onder de rubriek Reiniging & onderhoud. Is de slijtage teveel dan kan een nieuwe laag van hetzelfde product zinvol zijn.

Reiniging & onderhoud
Afhankelijk van de belasting moeten oppervlakken die met Naturtrend-producten zijn behandeld worden gereinigd en opgefrist. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden, die zich ook naar toepassingsgebied onderscheiden.

Vloeren:
Naturtrend parketreiniger NPR – concentraat voor het reinigen van geolie en met was behandelde vloeren.
Naturtrend parketonderhoud NPP – onderhoudsmiddel met hoog was aandeel voor het opnieuw oprispen.
Naturtrend olie-opfrisser NOA – renoveren en onderhouden van geolie houtsoorten.

Meubels:
Naturtrend meubelreiniger NMR – concentraat voor het reinigen van geolie en met was behandelde meubeloppervlakken.
Naturtrend meubelonderhoud NMP – onderhoudsmiddel met was bestanddeel voor het opnieuw oprispen.
Naturtrend olie-opfrisser NOA – renoveren en onderhouden van geolie houtsoorten.

Informatie betreffende de hierboven genoemde producten vindt u in de separaat verkrijgbare productinformatiebladen, die u op onze internetpagina www.zweihorn.com in de rubriek Technische gegevens kunt vinden. Tevens is onze brochure Naturtrend handboek behulpzaam, deze kunt u als gedrukte uitgave bij ons aanvragen of downloaden van onze internetsite www.zweihorn.com.

Bijzondere raadgevingen






Reiniging van de werktuigen met Naturtrend meubelreiniger NMR, Speciaal Intensiefreiniger IR, of terpentijn vervanger.

Het product is biologisch afbreekbaar, mag echter niet via het riool worden afgevoerd. (Raadpleeg de regionale regelgeving!)

Het product laat zich aanzetvrij verwerken, is hittebestendig (tot 120°C), loopvast en vuilafstotend.

Bij de oppervlaktebehandeling van houtoppervlakken met naturtrend producten kunnen geen definitieve droogtijden aangegeven worden. Begrippen zoals „stofdroog“ of „schuurbaar“ zijn niet overdraagbaar van conventionele laksystemen.

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand:2018-02-21

Testnormen	
	DIN 68861/1C Chemische belastbaarheid van meubeloppervlakken
	EN 71-3 migratie van oplosbare zware metalen
	R10 Slipvastheid volgens BGR 181 en DIN 51130. Klasse B volgens DIN 51097.
	Bouwproducten die overeenstemmen met de technische regels van het DIBT. Voor bouwcomponenten zoals parket, trappen etc. kan een CE-keur worden aangevraagd. AgBB toelating voor het gebruik op parket- en houtenvloeren volgens DIN EN 14342.
	Tox Control - Het keurmerk voor emissiearme laksystemen

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie.

Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen.

Stand:2018-02-21

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Duitsland ● www.akzonobel.com/wood

AkzoNobel